

Programme de livraison du feuilards en aluminium

(état 06/2024)

Pour le refendage de feuilards en aluminium nos lignes de refendage de pointe sont à mesure de vous livrer un large choix de qualités différentes dans un délai surprenant avec un conditionnement qui répond aux exigences les plus élevées. Nous proposons également des lots de petite taille.

Feuilards aluminium selon les normes EN 485 / 515 / 573

Qualité

EN AW-1050 (Al99,5)

EN AW-5005 (AlMg1)

EN AW-5754 (AlMg3)

Weitere Güten auf Anfrage möglich.

Epaisseur

0,1 jusque 2,00 mm

Largeur

6 jusque 1600 mm

Conditionnement Ø intérieur

76, 150, 160, 165, 175, 180, 200, 250, 300,

400, 508, 610 mm


Conditionnement Ø extérieur

max. 2000 mm

Designation DIN	Designation EN	Etat selon DIN	Etat selon EN
Al99,5	1050A	W7	0
Al99,5	1050A	G11	H24
Al99,5	1050A	G13	H26
AlMg1	5050A	G15	H24 NQ
AlMg1	5050A	G15	H24 EQ
AlMg3	5754	W19	0
AlMg3	5754	G22	H22
AlMg3	5754	G27	H26

Autres qualités de matériau, les dimensions et conditionnements sur demande.

Contact pour les feuilards aluminium

 Peter Hufeisen-Krummel
Fondée de pouvoir / Vente

 +49 2334 8005-46

 +49 2334 8005-58

 hufeisen@martin-weissgerber.de